



MATERIALES PRINT DN PARA IMPRESORAS SOLVENTES DE BAJA VOLATILIDAD

REFERENCIA LFGD

Realizada el 1 Julio 2006

Descripción

Print DN LFGD es un papel fotográfico PE blanco brillante, provisto de una emulsión imprimible brillante, especialmente desarrollada para las impresoras solventes de baja volatilidad (tales como Mutoh Rockhopper, Roland SolJet, etc...). Este papel puede utilizarse también sobre las impresoras solventes, tales como las impresoras Océ/Arizona, las impresoras Vutek, etc...

Composición

265 gramos de papel fotográfico brillante con un emulsionado especial para impresoras solventes de baja volatilidad. Al ser el material base tratado en ambas caras, una buena estabilidad esta garantizada.

Aplicación

El papel fotográfico brillante Print DN LFGD ha sido desarrollado especialmente para todo tipo de aplicaciones de interior (ej. la impresión de imágenes o pósters para anuncios, exposiciones, ferias, etc.). Gracias a la emulsión especial, el papel puede también utilizarse para aplicaciones exteriores limitadas.

Especificaciones del producto

Características técnicas a una humedad relativa de $50 \pm 5 \%$ y una temperatura de $23 \pm 2^\circ\text{C}$.

		Método	Resultado
1.	Grosor ¹ Grosor papel + emulsión	ISO 534	275 micras
2.	Peso ² Peso papel + emulsión	ISO 536	265 gr/m ²
3.	Grado de brillo Min. (ángulo de medida 20°)	ISO 8254/1	20%

Instrucciones de almacenaje

Todos los materiales Print DN siempre necesitan ser almacenados en su embalaje original con los topes originales (y preferiblemente almacenado verticalmente).

Para que no se produzca una pérdida de calidad, el papel fotográfico Print DN debe almacenarse en las siguientes Condiciones, una temperatura de 10-20°C y una humedad relativa del 50 %. En estas condiciones, los materiales Print DN pueden almacenarse dos años.

También durante el transporte, una temperatura ambiente demasiado alta no es muy aconsejable.

Recalcar

Recomendamos dejar secar suficientemente las impresiones sobre los materiales solventes de baja volatilidad antes de enrollarlos o apilarlos uno encima del otro.

Un laminado Print DN UV, el cual es siempre necesario en el caso que las impresiones sean expuestas a una fricción mecánica, puede prolongar la duración considerablemente, y proporcionar un acabado brillante o mate.

Rango de temperaturas recomendadas

Cuando imprimimos en los materiales Print DN solventes y solventes de baja volatilidad, los parámetros de temperatura en la impresora son muy importantes. Nosotros les recomendamos una temperatura en el pre-calentador entre los 35° y 45°C dependiendo de las condiciones medioambientales o de la cantidad de tinta

requerida en la impresión. Esta temperatura debe seleccionarse en función de que el material Print DN se mantenga completamente plano, puesto que el material se vuelve blando como resultado de ello el material se puede ondular y tocar el cabezal o las ruedas de tracción del material pueden quedarse marcadas.

Lo mismo sucede con el post-calentador o secado. Nosotros advertimos que esta temperatura debe ser de entre 5° y 10°C superior a la temperatura del pre-calentador. Pero de nuevo, el material no debe ondularse como resultado de un parámetro de temperatura demasiado alta.

En general, podemos decir que la temperatura de ambos calentadores puede fijarse tan alta como sea posible, sin que el material presente ninguna deformación u ondulación.

Importante

La información, mencionada en esta ficha técnica está basada en los tests realizados por RÓTULOS DN, y nosotros consideramos que son reales. La información siempre representa un margen, entre el valor mínimo y máximo, y debe ser considerada como tal. Esta es solo mencionada para su información, y no da ninguna garantía. Es una decisión del usuario final decidir si es el producto adecuado para su particular aplicación.

- 1} El grosor de los materiales Print DN puede variar un poco. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas efectuadas, en las cuales una tolerancia del 10 % es aceptada.
- 2} El estiramiento hasta ruptura de los materiales Print DN puede variar un poco. El valor indicado es el mínimo valor, obtenido después de una serie de medidas.
- 3} La estabilidad dimensional es el encogimiento en % del material antes de imprimir. Este valor es medido aplicando el film sobre aluminio, y exponiéndolo sobre aire caliente a 70° C durante 48 horas (= método Finat 14, ajustado según nuestro propio procedimiento interno). El valor indicado es el máximo valor, obtenido después de una serie de medidas.
- 4} La fuerza de adhesión se mide sobre cristal después de 20 minutos y después de 24 horas. El vinilo es retirado de nuevo en un ángulo de 180° y a una velocidad de 300 mm/min. El valor indicado es el resultante de la media, obtenida de una serie de medidas.
- 5} La "Rapidez de Adhesión", es la fuerza de adhesión directa, se mide sobre cristal. El valor indicado es un promedio, obtenido de una serie de medidas.
- 6} La duración esperada al exterior se refiere a las condiciones de uso en el centro de Europa y a una aplicación vertical, y solamente se refiere al vinilo propiamente y a la cola del lado posterior. Esto no sirve para dar una garantía de la duración de la impresión debido a que esta depende de otros muchos factores, tales como la tinta utilizada. La duración esperada de nuestros materiales está basada en una aplicación profesional en una superficie adecuada, limpia, desengrasada y seca. Condiciones tropicales, o el uso de emisiones químicas, pueden actuar en detrimento de la duración.

Acerca de la calidad de la impresión no depende solamente del material Print DN, existen otros factores (tales como la impresora, la calidad de las tintas, el software de impresión, los perfiles ICC, la temperatura ambiente, la humedad del aire, etc..) RÓTULOS DN no puede garantizar o ser responsable de una eventual calidad de impresión.

Los materiales mencionados en nuestra lista de compatibilidades han sido testeados bajo condiciones normales y son puramente indicativos. Sujeto a modificaciones.

RÓTULOS DN Selfadhesive Products N.V.
Materiales Print DN para impresoras solventes de baja volatilidad - L10P
RÓTULOS DN es una compañía con un certificado ISO-9001